



FICHA TÉCNICA

MASSA CIMENTÍCIA

FT 08 rev2 JP 02/06/2020

DESCRIÇÃO

Produto a base de emulsão acrílica estirenada, com alto poder de enchimento e flexibilidade com o objetivo de evitar o surgimento de trincas e microfissuras. Indicado para o tratamento de juntas de dilatação de placas cimentícias no meio externo ou interno garantindo a harmonia entre a movimentação e tensões da estrutura.

Indicação

- Específico para tratamento de juntas entre placas cimentícias;
- Produto não apropriado para lixamento;
- Produto não indicado para acabamento final.

Embalagem

Balde de 3,6 e 10 litros

Rendimento

Placas sem rebaixo: 200 g/m linear;

Placas com rebaixo: 450 g/m linear.

Cor

Cinza

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Seguir as instruções para tratamento de juntas do fabricante das placas cimentícias (pode haver derivações na maneira de aplicação);
- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

Preparo

As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base.

Aplicação

Após a instalação das placas cimentícias proceder de acordo com sistemática para tratamento de juntas definido pelo fabricante de placas cimentícias, observando o uso apropriado da tela de vidro álcali resistente.

Em linhas gerais, seguir a sistemática abaixo:

1. Retirar a poeira com auxílio de pincel seco ou jato de ar;
2. Aplicar a massa com espátula ou desempenadeira, devendo ter uma faixa larga o suficiente para colar a tela de fibra de vidro de 50 mm;
3. Aplicar outra camada, com largura maior para cobrir e nivelar toda a trama da tela de fibra de vidro de 100 mm;
4. Se necessário, reaplicar o produto para que a tela de vidro não fique exposta;
5. Aguardar o tempo de secagem/cura e aplicar a massa adequada para acabamento.



FICHA TÉCNICA

MASSA CIMENTÍCIA

FT 08 rev2 JP 02/06/2020

Secagem

Toque: 12 horas

Entre demãos: 24 horas

Cura completa: 5 dias

ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 3 baldes;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

VALIDADE

24 meses a partir da fabricação.