



# FICHA TÉCNICA

## CASA FLEX

FT 05 rev 0 06/08/2020

### DESCRIÇÃO

Tinta acrílica standard com alto poder de cobertura e rendimento, proporcionando um belíssimo acabamento. Indicada para pintura de áreas internas e externas de reboco, massa fina, massa corrida, massa acrílica e concreto

### EMBALAGEM

3,6 e 18 l

### RENDIMENTO

18 l: até 320 m<sup>2</sup> / demão

3,6 l: até 64 m<sup>2</sup> / demão

(podendo variar dependendo das condições do substrato)

### COR

Branca fosco

### RECOMENDAÇÕES DE USO

#### Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

#### PREPARO

**Preparação da superfície:** a superfície deve estar firme, seca isenta de pó, gordura ou sabão.

**Mofos:** lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

**Reboco novo:** aguardar a cura total do cimento. Para paredes não seladas: usar seladora ou diluir a tinta em 1:1 com água e aplicar 1 demão como fundo, aguardar a secagem.

**Superfícies soltas ou mal aderidas:** deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa. As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base.

#### Diluição:

20 A 30% com água limpa

#### APLICAÇÃO

Aplicação: rolo de lã de carneiro ou pincel macio. Para melhor acabamento e alastramento aconselha-se usar rolo de pelo baixo.

Pistola com pressão de pulverização entre 30 a 35 lbf/in<sup>2</sup>.



# FICHA TÉCNICA

## CASA FLEX

FT 05 rev 0 06/08/2020

### SECAGEM

- 1 hora ao toque
- 4 horas entre demãos
- 12 horas final

### ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 2 latas ;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

### NORMAS DE REFERÊNCIA

- NBR 11.702 tipo 4.5.2
- NBR 15.079

### VALIDADE

24 meses a partir da fabricação