



FICHA TÉCNICA

CIMENTO QUEIMADO

FT 09 rev 0 21/06/2021

DESCRIÇÃO

Revestimento especial para paredes com efeito de cimento queimado para paredes interiores e exteriores.

EMBALAGEM

3,6 litros

RENDIMENTO

0,1 a 0,3 kg m²/demão, dependendo do grau de porosidade da superfície (podendo variar dependendo das condições do substrato)

Média: 2 demãos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

PREPARO

Preparação da superfície: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas.

Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água ou sanitizante.

APLICAÇÃO

Misturar a massa até completa homogeneização. Aplicar com espátula ou desempenadeira em camadas finas.

SECAGEM

- 1 hora ao toque
- 6 horas entre demãos
- 24 horas final

O tempo de secagem está relacionado às condições climáticas no local da aplicação, por isso pode variar consideravelmente.

ARMAZENAMENTO

- Empilhamento máximo de 4 latas ;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.



FICHA TÉCNICA

CIMENTO QUEIMADO

FT 09 rev 0 21/06/2021

NORMAS DE REFERÊNCIA

Produto classificado de acordo com a

- NBR 11.702 tipo 4.7.1

VALIDADE

24 meses a partir da fabricação